

SCHEDA TECNICA

KH80

APPLICAZIONE: NASTRO IN CARTA PER PACKING

Articolo	Supporto		Tipo di adesivo	Spessore totale (µm)	Adesività su acciaio (N/cm) (AFERA 5001)	Carico di rottura (N/cm) (AFERA 5004)	Allungamento a rottura (%) (AFERA 5004)
	Tipo	Peso (gr/m²)					
	Tolleranza						
KH80	CARTA	80	Hot Melt	125	n.r.	50	2

Periodo di stoccaggio

Si raccomanda di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna.

Condizioni di stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in luogo asciutto, a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C, protetto dalla polvere e dall'esposizione diretta alla luce del sole. Stoccare orizzontalmente e mantenere il suo imballo originale.

Importante:


I valori indicati risultano da una media di analisi effettuate sulla nostra normale produzione e sono soggetti a cambiamenti senza preavviso. Essi pertanto non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda.



VENETA IMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI



VENETAIMBALLAGGI
PROTEGGE I TUOI PRODOTTI



Veneta Imballaggi S.r.l.

37050 - Villafontana di Oppeano (Vr) - Via Villafontana, 291

T. +39 045 714 5181 / F. +39 045 698 9047

info@venetaimballaggi.eu - www.venetaimballaggi.eu